

Descrição	Polipropileno Copolímero Heterofásico
Código do Produto	PPC.000.I40
Cor	Natural
Processo	Injeção
Aplicações	Injeção de peças em geral

Propriedades de Controle:

- Índice de Fluidadez (ASTM D 1238; 230°C; 2,16kg): **40 g/10min**
- Densidade (ASTM D 792): **0,905 g/cm³**

Propriedades Típicas:

- Impacto IZOD (ASTM D 256; 23°C; com entalhe): 50 J/m
- Módulo de Flexão (ASTM D 790): 1050 MPa

Informações Adicionais:

- Embalagem: sacaria de ráfia com 25 kg ou Big Bag com 1100 kg paletizados.
- Armazenamento: Deve ser armazenado em locais cobertos com boa ventilação, protegido de calor extremo e umidade.
- Aspecto: peletes (grãos).

Observações Gerais:

- As informações aqui descritas servem como referência para a seleção e utilização adequada dos produtos Fortymil e estão de acordo com o nosso melhor conhecimento. No entanto, esses dados não devem ser considerados como garantia de desempenho.*
- Em caso de dúvida na utilização dessa resina ou outra aplicação, entre em contato com Departamento de Desenvolvimento de Produtos.*
- Informações de Segurança, Manuseio, Proteção Individual, Primeiros Socorros e disposição, analisar a Folha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ.*
- Os valores descritos neste documento poderão sofrer alterações sem comunicação prévia da Fortymil.*
- As informações aqui descritas substituem as anteriormente emitidas para este produto.*
- Esta resina não contém a substância Bisfenol A em sua fabricação.*
- A Fortymil não recomenda o uso dessa resina para fabricação de embalagens, peças ou qualquer outro tipo de produto, que será utilizada para armazenamento ou contato com soluções parenterais ou que terá qualquer tipo de contato com o corpo humano.*